

Geschäftsführer: Jens Hellberg Artlenburger Landstraße 39 - 41 21365 Adendorf

Tel.: +49 4131 88 43 947 Fax: +49 4131 88 43 948

GmbH & Co. KG

Email: hellberg@mpi-pruefinstitut.de Internet: www.mpi-pruefinstitut.de

Prüfzeugnis Nr.:

 $12\ 11967 - S / 25$

Datum: 13.08.2025 Seite 1 von 2

Auftragsnr.:

n.n.

Auftrag vom:

07.07.2025

Art der Prüfung:

Einzelprüfung der rutschhemmenden Eigenschaft nach

DIN EN 16165:2023-02, Anhang B.

Prüfmaterial:

Probenahme:

durch AG zugesandtes Prüfmaterial

Handelsübliche Bezeichnung: (gemäß Angaben des Auftraggebers)

Asphalt

Original Asphaltfolie

Abmessungen Prüfkörper: (nach DIN EN / ASR A1.5, Fußböden)

ca. 100 x 40 cm (Länge x Breite)

Oberfläche:

rau, strukturiert

Die Seiten 1 und 2 des Prüfzeugnisses enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden.



Prüfzeugnis-Nr.: 12 11967 – S / 25

Seite 2 von 2

Prüfung

Datum der Prüfung:

22.07.2025

Prüfverfahren / -grundlagen:

DIN EN 16165 :2023-02 Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden – Ermittlungsverfahren. Nach Anhang B und nationalem

Anhang NB.2 Klassen der Rutschhemmung

DIN 51130:2023-03, Prüfung von Fußböden, Bestimmung des

Verdrängungsraumes

ASR A1.5, Technische Regeln für Arbeitsstätten, Fußböden.

Fugenbreite des Prüfbelages:

0 mm

Prüfergebnis

Prüfergebnis ashod:

20,0°

Prüfergebnis des Verdrängungsraums:

nicht geprüft

Klasse der Rutschhemmung:

R 11

Klasse des Verdrängungsraumes:

entfällt

Gültigkeit des Prüfzeugnisses

Mit Rücksicht auf mögliche Änderungen im Vorschriftenwesen (Prüfverfahren/-grundlagen) und technische Neuerungen ist das Prüfzeugnis auf die Dauer von 5 Jahren, bis zum 22.07.2030, gültig. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse. Die Identität wird von der Prüfstelle nicht überwacht.

Allgemeine Hinweise

Prüfzeugnisse dürfen ohne Zustimmung des MPI nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPI zulässig.

